

直接无捻粗纱



产品牌号

ECT467R-2400

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

产品说明

用于PU电线杆、拉挤型材等，缠绕、拉挤工艺。适用于聚氨酯树脂 (PU)；

产品特点

- 独特的表面处理技术
- 优异的集束性
- 良好的树脂结合性
- 迁移少，力学性能好，毛纱少

技术指标

| 浸润剂类型 | 线密度 [tex(g/km)] | 纤维直径 (μm) | 含水率 (%) | 可燃物含量 (%) | 抗拉强度 (N/Tex) |
|-------|-----------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| — | ISO1889 | ISO1888 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3341 |
| 硅烷型 | 2400±5% | 17±1 | ≤0.1 | 0.55±0.20 | ≥0.30N/Tex |
| 硅烷型 | 4800±5% | 24±1 | ≤0.1 | 0.55±0.20 | ≥0.30N/Tex |

规格参数

| 产品牌号 | 可选玻璃类型 | 纤维直径[μm] | 线密度[tex(g/km)] |
|-----------|--------|----------|----------------|
| 467R-2400 | ECT/TM | 17 | 2400 |
| 467R-4800 | ECT/TM | 24 | 4800 |

包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

| 卷重 (kg) | 纱卷公称尺寸 (mm) | | | 卷装量 (团) | 托盘尺寸[mm] 长*宽*高 | 每托重量 (kg) |
|---------|-------------|---------|-----|---------|-------------------|-----------|
| | 外径 | 内径 | 高度 | | | |
| 15~18 | | | | 48 | 1120*1120*940 | 720~864 |
| | 280 | 152/162 | 260 | 64 | 1120*1120*1200 | 960~1152 |

存储

• 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype: +86 13696771864

Email: info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001