

直接无捻粗纱



产品牌号

ECT468GE-300

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

产品说明

无捻无碱直接纱，适合编织工艺，主要用于经编织造等。适用于环氧树脂 (EP)；

产品特点	技术指标								
<ul style="list-style-type: none"> •力学性能和疲劳性能好 •提高了浸透效果和吸胶含量，是基于468G的改进产品 	浸润剂类型	线密度 [tex(g/km)]	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	抗拉强度(N/Tex)			
	—	ISO1889	ISO1888	ISO3344	ISO1887	ISO3341			
	硅烷型	公称值 ±5%	公称值 ±1	≤0.10	公称值 ±0.20	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><1200tex</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">≥0.4N/Tex</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≥1200tex</td> <td style="text-align: center;">≥0.4N/Tex</td> </tr> </table>	<1200tex	≥0.4N/Tex	≥1200tex
<1200tex	≥0.4N/Tex								
≥1200tex	≥0.4N/Tex								

规格参数

产品牌号	可选玻璃类型	纤维直径[μm]	线密度[tex(g/km)]	可燃物含量 (%)
468GE-300	ECT/TM	14	300	0.60
468GE-600		14	600	0.55
468GE-900		17	900	0.55
468GE-1200		16	1200	0.55
468GE-2400		17	2400	0.55

包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

卷重 (kg)	纱卷公称尺寸 (mm)			卷装量 (团)	托盘尺寸[mm] 长*宽*高	每托重量 (kg)
	外径	内径	高度			
15~18	280	152/162	260	48	1120*1120*940	720~864
				64	1120*1120*1200	960~1152

存储

•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

备注：如果有特殊要求，请与我们联系。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype:+86 13696771864

Email:info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001