

直接无捻粗纱



产品牌号

ECT469HT-8800

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

产品说明

用于拉挤大型玻璃钢型材，大TEX，节约纱架空间。适用于聚酯树脂（UP）、乙烯基树脂（VE）；

产品特点	技术指标					
<ul style="list-style-type: none"> •独特的表面处理技术 •优异的集束性 •良好的树脂结合性 	浸润剂类型	线密度 [tex(g/km)]	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	抗拉强度 (N/Tex)
	—	ISO1889	ISO1888	ISO3344	ISO1887	ISO3341
	硅烷型	8800±5%	27±1	≤0.1	0.6±0.15	≥0.25N/Tex
	硅烷型	9600±5%	28±1	≤0.1	0.6±0.15	≥0.25N/Tex

规格参数

产品牌号	可选玻璃类型	纤维直径[μm]	线密度[tex(g/km)]
469HT-8800	ECT	27	8800
469HT-9600	ECT	28	9600

包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

卷重 (kg)	纱卷公称尺寸 (mm)			卷装量 (团)	托盘尺寸[mm] 长*宽*高	每托重量 (kg)
	外径	内径	高度			
15~18	280	152/162	260	48	1120*1120*940	720~864
				64	1120*1120*1200	960~1152

存储

•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype:+86 13696771864

Email:info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001