

## 合股纱



### 产品牌号

## ECT58C-4800

- ◆ ECT 玻璃类型(无碱)
- ◆ 58C 浸润剂牌号
- ◆ 4800 粗纱线密度 (Tex)

## 产品说明

合股纱, SMC 结构型, 用于需要高力学性能的汽车结构件等。适用于聚酯树脂 (UP)、乙烯基树脂 (VE);

### 产品特点

•短切性好, 无静电, 高溶解度, 优异的机械性能

### 技术指标

浸润剂类型	粗纱线密度 [tex(g/km)]	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	体积密度 (g/cm <sup>3</sup> )	硬挺度(mm)
—	ISO1889	ISO1888	ISO3344	ISO1887	-	ISO3375
硅烷型	公称值±5%	公称值±1	≤0.15	公称值±0.2	公称值±0.05	公称值±20

## 规格参数

产品牌号	可选玻璃类型	纤维直径 [μm]	原丝线密度 [tex(g/km)]	线密度 [tex(g/km)]	体积密度 (g/cm <sup>3</sup> )	硬挺度 (mm)	可燃物含量 (%)
58C-4430	ECT	13.7	75±5	4430	1.30	160	1.90
58C-4800				4800			

## 包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装, 然后放入托盘或纸箱, 每个托盘可放入48个或64个纱团。

卷重 (kg)	纱卷公称尺寸 (mm)			卷装量 (团)	托盘尺寸[mm] 长*宽*高	每托重量 (kg)
15~18	外径	内径	高度	48	1120*1120*940	720~864
	280	152/162	260	64	1120*1120*1200	960~1152

## 存储

•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中, 如若不用, 请勿打开包装物, 以免受潮。

备注: 如果有特殊要求, 请与我们联系。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype: +86 13696771864

Email: info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001